

## Лист технічних даних

### Клей-піна професійна

Клей-піна застосовується для приклеювання пінополістиролу, мінеральної вати та інших матеріалів для утеплення фасадів. Клей-піна має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: дереву, бетону, каменю, пластику, металу і т.д., за винятком тefлону, поліетилену, жирних поверхонь і силікону. Характеризується невеликим вторинним розширенням. Клейове з'єднання володіє відмінною еластичністю і міцністю. Застигла клей-піна має відмінні звуко- і тепло- ізолюючі властивості.

#### ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

Перед початком і протягом монтажу температура балона повинна бути в діапазоні від +10°C до +25°C. Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Перед приклеюванням полістирольних плит нанести ґрунт на їх основу і дати просохнути. Добре струсити балон (не менше 20 разів). Зняти захисну кришку і прикрутити балон до монтажного пістолета. Переконайтеся в надійності з'єднання. Під час роботи балон тримати клапаном донизу. Нанести клей-піну по периметру і всередині плити і щільно притиснути до основи. Правка встановленої плити допускається до 10 хвилин після її приклеювання. Через 2 години встановити пластикові дюбелі. Повне застигання настає через 24 години. Використовувати при температурі навколишнього середовища від -5°C до +30°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямому попаданню сонячних променів і випромінюванню штучних обігрівачів.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:**

Містить: 4,4-дифінілметан-діізоціанат. Шкідливий при попаданні до органів дихання. Подразнює очі та шкіру. Під час роботи рекомендується використовувати захисні окуляри, рукавиці, засоби захисту органів дихання. При потраплянні піни на шкіру або в очі, промити водою й негайно звернутися до лікаря. Використовувати у добре провітрюємому приміщенні, під час використання не палити. Балон після використання не розкривати та не спалювати.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на балоні.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ:**

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Поліуретан
2	Густина	20-25 kg/m <sup>3</sup>
3	Колір	Зелений
4	Плівкоутворення	4-7 хвилин
5	Час різки (30mm шов)	20-40 хвилин
6	Повне висихання	12-24 годин
7	Розширення	18-25%
8	Гарантійний термін	18 місяців
9	Температура використання	від -5°C до +30°C
10	Термостійкість	від -50°C до +100°C